ANTIMUFFA SUPER OPACO

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO
ANTIMUFFA SUPER OPACO è una idropittura murale igienizzante ad ampio spettro, indicato per la pitturazione di pareti contaminate da muffe; è additivato di un potente funghicida che riesce a sterminare radicalmente qualsiasi tipo di muffe, alghe, funghi ecc., ANTIMUFFA SUPER OPACO, oltre ad eseguire un'azione risanante, svolge nelle pareti nuove, un'azione preventiva nei confronti delle sopracitate muffe. ANTIMUFFA SUPER OPACO trova particolare impiego in superfici dove la forte luce esalta piccole imperfezioni e si ha la ovvia necessità di mascherarle e nasconderle. Grazie alla sua eccezionale opacità (<1,5 gloss a 85°) ANTIMUFFA SUPER OPACO, impedisce quasi totalmente i problemi dei riflessi di luce su superfici molto lisce, dove consente inoltre una perfetta ritoccabilità. É applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione), ma trova principale impiego in superfici in cartongesso, dove il suo straordinario potere mascherante, elimina svariati problemi di riflessi e consente una immediata copertura, mantenendo al tatto una pregevole finezza. Di gradevole aspetto finale opaco, è dotato di buona copertura e di un eccezionale resistenza all'abrasione e al lavaggio; per il suddetto motivo viene impiegato in ambienti dove occorre un'igiene assoluta, quali ospedali, scuole, comunità, caseifici, bagni, cucine, etc. Il ciclo risanante della LINEA ANTIMUFFA è garantito con certificazione scritta due anni dalla data di applicazione. ANTIMUFFA SUPER OPACO risponde ai requisiti imposti dalla HACCP, secondo il protocollo di prove tecniche previsto della norma UNI 11021, come da attestato d'idoneità della SSOG.

2. COMPOSIZIONE
ANTIMUFFA SUPER OPACO è un prodotto a base di copolimeri sintetici in emulsione, antimuffa ad ampio spettro, biossido di titanio, speciali filler rinforzanti e opacizzanti, additivi. É esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITÁ D'APPLICAZIONE
Muri nuovi
Carteggiare, spolverare ed applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c.opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura ANTIMUFFA SUPER OPACO opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Muri contaminati da muffa
Applicare uniformemente DETERGENTE della Facet s.n.c. (diluito 1 :10 con acqua) sulle parti contaminate da muffe; dopo circa 4-5 ore, e cioè a completa essiccazione del detergente, pulire energicamente le parti annerite con apposita spazzola e/o carta vetrata; applicare una mano di FISSATIVO della Facet s.n.c. opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4ore e applicare due mani di idropittura ANTIMUFFA SUPER OPACO opportunamente diluita (vedi dati tecnici).

4.DATI TECNICI
PESO SPECIFICO: 1,370 Kg./Lt. +/-0,5%
ASPETTO FILM: ALTAMENTE OPACO (<1,5 gloss a 85°)
COLORE: bianco
VISCOSITÁ: aspetto tixotropico **RESA :** 8-10 m2/Lt. (a due mani)
DILUIZIONE: 10-20% con acqua per applicazione a pennello e rullo 30% per applicazione a spruzzo
CONFEZIONE: contenitori da Lt.13 e da Lt. 5
ESSICCAZIONE: al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici
RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):
- Classificazione: Ottima resistenza al lavaggio
- Colpi di spazzola: ≥ 5000
RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):
Resistenza: Classe1 **HS-CODE :** 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO
Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura opaca antimuffa del tipo ANTIMUFFA SUPER OPACO della Facet s.n.c. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,125 Lt./m^2, previa trattamento sterilizzante con DETERGENTE della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:10, e previa trattamento consolidante con FISSATIVO della Facet s.n.c., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m^2 €.....

N.B.
I dati sopraripportati possono essere soggetti a modifiche . La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.
97100 Ragusa (RG) – Viale delle Americhe, 256
P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com