COMPACT RIVESTIMENTO A SPESSORE 1,2 MM

1. **CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO**
Rivestimento murale fibro-rinforzato per facciate esterne, a base di resine acril-silossaniche.
VANTAGGI:
•Alta traspirabilità;
•Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente);
•Autopulente (la sua microstruttura di superficie ,altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento);
•Effetto anticrepe, anticavillante (dovuto alle fibrette che producono un'eccellente armatura tridimensionale e alla eccellente flessibilità dell'elastomero)
•Antialga-antifungo (fondamentale nei rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)
•Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.
Grazie alle sue caratteristiche COMPACT RIVESTIMENTO A SPESSORE 1,2 MM trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione, su supporti sia di natura minerale che sintetica (o mista in alcuni restauri) e in particolare modo nei rivestimenti a cappotto dove ne garantisce la perfetta protezione.

2. **COMPOSIZIONE**
COMPACT RIVESTIMENTO A SPESSORE 1,2 MM è un prodotto in pasta a base emulsione acrilica modificata con resina silossanica, fibre, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

3.**MODALITA' D'APPLICAZIONE**
Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di primer silossanico diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di pittura elasto-silossanica diluita con il 40% di acqua della tinta scelta. Stendere il COMPACT RIVESTIMENTO A SPESSORE 1,2 MM con frattazzo in ferro e rifinirlo con frattazzo in plastica. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4.**DATI TECNICI**
PESO SPECIFICO: 1,840 Kg./Lt. +/- 5%
VISCOSITA': 150000 mpa*s +/-10%
ESSICAZIONE: al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%, in profondità circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60% **TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** compresa tra 5°C e 30°C
RESA: 2,2 – 2,5 kg./mq.
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: Classe V1 sd < 0,14 m (EN 1062-1)
Valore μ ca 60-80
DENSITA' DEL SECCO: Kg./Lt. 2,025 +/- 5%
ASSORBIMENTO D'ACQUA: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013)
REAZIONE AL FUOCO: Eurolasse A2 s1 d0 (EN 13501-1)
CONFEZIONE: contenitori in polietilene da kg. 25
DILUIZIONE: pronto all'uso.
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.
HS-CODE: 32091000

5.**VOCE DI CAPITOLATO**
Decorazione e protezione di superfici esterne con intonaco acril-silossanico fibrorinforzato, del tipo COMPACT RIVESTIMENTO A SPESSORE 1,2 MM di FACET SNC. , a base emulsione acrilica modificata con resina silossanica, fibre, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di primer silossanico diluito con il 50% di acqua previa applicazione di una mano di sottofondo di pittura elasto-silossanica diluita con il 40% di acqua della tinta scelta. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €……

N.B. I dati sopraripportati possono essere soggetti a modifiche . FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET snc
Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)
Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467
www.facetsnc.com - info@facetsnc.com