



EASYMETAL

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Unico rivestimento materico modellabile, per l'alta decorazione d'interni, a base di puro metallo. EASYMETAL consente la magica trasformazione di qualsiasi superficie, in una finitura-emozione in puro e prezioso metallo, da vedere, sentire e toccare. Con il suo originale ed esclusivo aspetto, EASYMETAL illumina e valorizza ogni parete o manufatto, permette al decoratore creativo di ottenere soluzioni e proposte di straordinaria bellezza e di assoluta esclusività. Trova collocazione come elemento di valorizzazione di ambienti e/o siti di alto fascino e prestigio, sia in civili abitazioni, che in progetti pubblici. Altamente resistenti ai lavaggio, inattaccabili da funghi e batteri.

2. COMPOSIZIONE

Polveri di speciali leghe metalliche superficialmente trattate e impastate con acqua.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Sono idonei i supporti murali pretrattati con una mano di primer diluita con il 30% di acqua, fatto essiccare almeno 24 h.

Preparazione della mescola

Miscelare EASYMETAL con 15 % di acqua.

Vita del prodotto

La mescola deve essere utilizzata entro 24 ore dall'impasto.

Stesura del prodotto

EASYMETAL, una volta miscelato, si presenta come una morbida pasta modellabile, applicabile con spatola inox, che consente al decorato una quantità illimitata di tecniche e fantasie.

Sgrossatura, levigatura e lucidatura

1° FASE

Serve a effettuare una prima sgrossatura, e un modellamento. Utilizzare la seguente successione di levigatura con dischi abrasivi, rispettivamente da 220, 320, 400. Minima velocità iniziale, aumentare gradualmente in funzione del consumo e della verifica dello status del disco abrasivo.

2° FASE

Lisciatura e omogeneizzazione dell'effetto con la successione di levigatura con dischi abrasivi, 500, 800 Iniziare a velocità media, aumentando progressivamente fino ad arrivare a una velocità massima.

3° FASE

Lucidatura a specchio con la successione di levigatura con dischi abrasivi, 1500, 3000, 6000 Minima velocità d'esecuzione.

4° FASE

Lucidatura con tampone rotativo iniziando a bassa velocità, aumentando progressivamente fino ad a una media velocità.

5° FASE

Pulitura finale a mano con carta assorbente, con eventuale ausilio di uno detergente sgrassante blando diluito al 50% con acqua.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,120 Kg./Lt. +/- 5%

DILUIZIONE: Usare 15 % di acqua

APPLICAZIONE: spatola inox, dopo diluizione con pennello, rullo, spruzzo

ESSICCAZIONE AL TATTO: 24 ore a 20°C

LEVIGABILITA': dopo 48 ore a 20°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: Negativa se il prodotto è applicato su

fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a

0,600 mm secchi

RESA: variabile da 200 gr. a 2 kg. x mq (a seconda della spessore dell'effetto)

COLORI: Oro, Alluminio, Rame, Grafite.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

5. VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione di superfici murali interne con finitura ad effetto "puro metallo" del tipo EASYMETAL di FACET SNC, con consumo di circa 1,5 kg. x mq², previa applicazione di una mani di ancorante primer di FACET SNC. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendono da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com - info@facetsnc.com

Scheda Tecnica: EASYMETAL La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti