



ELITE

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura murale ad acqua a base acrilica lavabile di alta qualità. Finitura ad uso universale, multifunzionale per interni ed esterni protetti.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata resistenza all'abrasione umida;
- ottima dilatazione e facilità di applicazione;
- ottimo potere coprente;
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici;
- Totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi;

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

È fondamentale che il supporto sia ben coeso, maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti.

Applicare una prima mano di ELITE con una diluizione con acqua tra il 5-10%

Dopo 12 h minimo, applicare la seconda mano di ELITE con una diluizione con acqua tra il 5-10%.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,275 ± 3% kg./Lt.

ASPETTO FILM: OPACO Gloss < 10 a 85°

COLORAZIONI: ottenibili con il sistema tintometrico

VISCOSITA' BROOKFIELD: 17.900 cps ± 20% (R6, RPM 10)

RESA: 15-20 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: 5-10% con acqua

POTERE COPRENTE (EN ISO 6504-3) Classe 2

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Ottima
- Colpi di spazzola: > 10000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe 1

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 5, Lt. 13 e Lt 0,750

ESSICCAZIONE: 30 min. 1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in profondità

SOVRAVERNICIABILITA': 24 h

SMACCHIABILITA' : 15 giorni

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

PERMEABILITA' AL VAPORE

ACQUEO: basso, classe 3, sd> 1,4 (UNI EN ISO 7783-2).

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione a due mani di smalto murale ad acqua a base di resine acriliche del tipo ELITE di FACET., previa applicazione di una mano di fondo su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. FACET non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com - info@facetsnc.com

Scheda Tecnica: ELITE La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti