



SILICAT PAINT

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto specifico per la pitturazione di passi e gallerie, pittura murale per esterni a base di silicati indicato per la protezione e decorazione di nuovi e vecchi edifici, particolarmente indicata sia per il restauro di facciate nei centri storici, (in quanto permette di riprodurre effetti cromatici tipici degli edifici d'epoca), che per il ripristino di facciate degradate dove viene richiesto l'uso di finiture minerali idrorepellenti e non filmogeni.

Le caratteristiche principali di SILICAT PAINT sono le seguenti:

- Ottima adesione su tutti i tipi di supporti;
- Buon grado di traspirabilità;
- Ottima idrorepellenza;
- Resistenza alle intemperie, alla luce e ai raggi UV;
- Inattaccabilità da qualsiasi tipo di funghi, muffe e batteri (grazie alla natura inorganica della pittura);
- Bassissima presa di sporco.

SILICAT PAINT trova grande impiego in strutture civili, industriali, stradali, in calcestruzzo dove è richiesta permeabilità al vapore, site sia all'interno che all'esterno

COMPOSIZIONE

SILICAT PAINT è realizzato secondo lo standard tedesco DIN 18363 ed è composto da silicati di potassio stabilizzati organicamente, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, ossidi di ferro e/o titanio speciali stabili agli U.V. e agli alcali, additivi.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento con una stagionatura minima di 30 giorni.

Non applicare né su supporti a base di gesso né su quelli già pitturati o trattati con rivestimenti plastici.

Il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante e privo di tracce di vecchie pitture organiche; in quest'ultimo caso si devono asportarle completamente con i mezzi più idonei (sabbature, prodotti svernicianti ecc.). Quindi, dopo avere controllato quanto detto sopra, applicare una mano, diluita al 100% con acqua, di primer (promotore di silicizzazione) almeno 12 ore prima di applicare SILICAT PAINT.

Quindi, applicare 2 mani di SILICAT PAINT a distanza di 15 ore circa tra la prima e la seconda mano.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1500 gr./lt +/- 5%

PERMEABILITA' AL VAPORE

ACQUEO : $\mu < 90$

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da Lt. 13;

RESA : 2,5 mq/lt (liscio con due mani a pennello o rullo a pelo)

1,5 mq/lt. (con rullo a spugna effetto bucciato fine)

CONSERVAZIONE : circa 12 mesi, posto su bancali e ambienti asciutti.

ESSICCAZIONE: fuori polvere 1 ora, in profondità 24 h a 20°C;

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 7°C e 30°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con pittura ai silicati di potassio a norma DIN 18363, del tipo SILICAT PAINT di FACET SNC a base silicati di potassio stabilizzati organicamente, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, speciali ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi, previa applicazione di una mano fissativo ai silicati, su malta di fondo a base di calce e/o cemento stagionata minimo 30 giorni.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com - info@facetsnc.com

Scheda Tecnica: SILICAT PAINT La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti