



THERMO STUCCO

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco termoisolante anticondensa e antimuffa in pasta a base di microsfere cave.

Prodotto ultraleggero ad alta prestazione, caratterizzato da un'eccellente lavorabilità grazie alla sua consistenza cremosa e alla notevole scorrevolezza. La formulazione a base di microsfere cave conferisce un elevato potere riempitivo e un'ottima carteggiabilità dopo l'essiccazione, garantendo finiture superficiali uniformi e pronte per la decorazione.

Applicabile in spessori compresi tra 3 e 6 mm, il prodotto contribuisce significativamente alla riduzione dei ponti termici superficiali, migliorando l'efficienza energetica dell'edificio. La particolare composizione chimico-fisica limita la formazione di condensa superficiale e previene attivamente lo sviluppo di muffe.

Dal punto di vista acustico, la struttura microporosa del materiale assorbe le onde sonore ad alta frequenza, riducendo le riflessioni indesiderate e migliorando il comfort acustico degli ambienti interni.

Particolarmente indicato per interventi di riqualificazione energetica, il prodotto può essere applicato su diversi supporti (intonaci tradizionali, cartongesso, malte cementizie) previa adeguata preparazione del substrato. La versatilità d'uso e le prestazioni multivalenti lo rendono adatto sia per contesti residenziali che per ambienti commerciali ad alta frequentazione.

Le caratteristiche tecniche avanzate, combinate con la facilità di applicazione, ne fanno una soluzione efficace per migliorare contemporaneamente l'isolamento termico, la salubrità ambientale e il comfort acustico degli spazi trattati.

2. COMPOSIZIONE

Microsfere cave, idonei filler a granulometria controllata, leganti cellulosici e sintetici, additivi

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare tal quale con spatola metallica, lasciare essiccare completamente, carteggiare.

Nei dove è richiesto l'abbattimento dei ponti termici consiglia verniciare con pitture anticondensa FACET.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,018 Kg./Lt. +/-0,5%

VISCOSITA': 270.000 cps (R7, RPM 10)

RESA: 1 Lt. x mq x mm. di spessore

CONDUCIBILITA' TERMICA (λ) = 0,19567 (W/m·K)

DILUIZIONE: pronto all'uso (max 5% con acqua)

CONFEZIONE: contenitori in PP da Lt.10

ESSICCAZIONE: in profondità 24h a 20°C.

SOVRAVERNICIABILITA': 24h

APPLICAZIONE: spatola metallica

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32141090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di superfici murali con l'applicazione di uno o più strati stucco murale anticondensa e fonoassorbente in pasta del tipo THERMO STUCCO di FACET snc
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. FACET SNC non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET snc

Viale delle Americhe, 256, 97100 Ragusa (RG)

Tel. +39 0932 604080 Fax +39 0932 251467

www.facetsnc.com – facetsnc@virgilio.it

Scheda Tecnica: THERMO STUCCO La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti